

四川省油墨产品质量省级监督抽查实施细则

(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	油墨	≥0.6kg (L) /份 ×2份	≥0.6kg (L) /份 ×1份	≥0.6kg (L) /份 ×1份

2 检验依据

表 2 油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs) 检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	可挥发性有机化合物 (VOCs) 含量	GB 38507-2020 GB/T 38608-2020 GB/T 34675-2017

表 2 凹版塑料薄膜表印油墨检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	细度	GB/T 13217.3-2022
2	黏度	QB/T 1046-2012
3	初干性	GB/T 13217.5-2023
4	附着牢度	GB/T 13217.7-2023
5	溶剂残留总量	QB/T 2929-2021
6	苯类溶剂残留量	QB/T 2929-2021

表 3 凹版塑料薄膜复合油墨检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	细度	GB/T 13217.3-2022
2	黏度	QB/T 2024-2012
3	初干性	GB/T 13217.5-2023

序号	检验项目	检验方法
4	附着牢度	GB/T 13217.7-2023
5	表面张力	QB/T 2024-2012
6	溶剂残留总量	QB/T 2929-2021
7	苯类溶剂残留量	QB/T 2929-2021

注：1. 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值
QB/T 1046-2012 凹版塑料薄膜表印油墨
QB/T 2024-2012 凹版塑料薄膜复合油墨
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则代替《四川省油墨产品质量省级监督抽查实施细则》（SCSG-ZY-824-2023）。