

四川省袜子产品质量省级监督抽查实施细则

(2025年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次抽样数量见表1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量（双/套）	检验样品数量（双/套）	备用样品数量（双/套）
1	针织袜	12	7	5
2	针织袜套	11	6	5

注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。

2 检验依据

表 2 成人袜子检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
2	pH 值	GB/T 7573—2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
4	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐干摩擦色牢度 ^a	GB/T 3920—2008
8	横向延伸值 ^b	FZ/T 35001—2013 中 5.4.2 条 FZ/T 73001—2016 中 6.4.1 条 FZ/T 73030—2009 中 7.4.2 条 FZ/T 73037—2019 中 6.4.1 条 FZ/T 73041—2011 中 6.4.2 条 FZ/T 73048—2013 中 6.4.2 条 FZ/T 73055—2016 中 6.4.2 条

表 2（续）

9	纤维含量	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 或GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 16988—2013 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 GB/T 38015—2019
注：a 耐干摩擦色牢度项目只考核直向。 b 压力袜不测横向延伸值。		

表 3 婴幼儿及儿童袜子检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009
2	pH 值	GB/T 7573—2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009
4	耐水色牢度	GB/T 5713—2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922—2013
7	耐干摩擦色牢度 ^a	GB/T 3920—2008
8	耐湿摩擦色牢度 ^a	GB/T 3920—2008
9	耐唾液色牢度 ^b	GB/T 18886—2019

表 3 (续)

10	横向延伸值 ^c	FZ/T 35001—2013 中 5.4.2 条 FZ/T 73001—2016 中 6.4.1 条 FZ/T 73030—2009 中 7.4.2 条 FZ/T 73037—2019 中 6.4.1 条 FZ/T 73041—2011 中 6.4.2 条 FZ/T 73048—2013 中 6.4.2 条 FZ/T 73055—2016 中 6.4.2 条
11	纤维含量	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 或GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009
12	重金属 ^d	GB/T 30157—2013
13	邻苯二甲酸酯 ^d	GB/T 20388—2016
14	附件抗拉强力 ^b	GB 31701—2015
15	附件锐利性	GB/T 31702—2015
注：a 耐干、湿摩擦色牢度项目只考核直向。 b 仅考核婴幼儿纺织产品。 c 压力袜不测横向延伸值。 d 仅考核安全类别为 GB 31701—2015 的 A 类具有涂层和涂料印染织物产品。		

注：1. 上表所列检验项目是有关法律、法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
 2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
 3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期

的文件，其最新版本适用于本细则。

4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

FZ/T 35001-2013 苎麻袜

FZ/T 73001-2016 袜子

FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009—2021 山羊绒针织品

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73025—2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73030-2009 针织袜套

FZ/T 73031-2009 压力袜

FZ/T 73037-2019 针织运动袜

FZ/T 73041-2011 经编袜

FZ/T 73048-2013 针织五趾袜

FZ/T 73054-2015 保暖袜

FZ/T 73055—2016 防脱散袜子

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则代替《四川省袜子产品质量省级监督抽查实施细则》（2024 年版）。